TECHNISCHES DATENBLATT

Rephalt 0/11

Produktbeschreibung

Reaktiv aushärtendes, lösemittelfreies, kalt verarbeitbares Asphaltmischgut für Straßen aller Belastungskategorien. GISCODE: RepA 10

Technische Kennwerte

Eigenschaft	Ergebnis	Einheit	Prüfung gemäß*
Bindemittelgehalt	5,5 – 6,5	M%	EN 12697-1
Marshallstabilität (60 °C)	> 5	kN	EN 12697-34
Kantabrischer Test (-20 °C)	< 35	M%	EN 12697-17
ITSR (25 °C)	> 80	%	EN 12697-12
ITSw (25 °C)	0,2 – 0,5	N/mm^2	EN 12697-12
Hohlraumgehalt	< 8	Vol.-%	EN 12697-8
VOC	0	M%	GC inhouse Methode
NaWaRo	20 – 50	M%	ONR CEN/TS 16640
Griffigkeitsmessung PTV	> 75	-	EN 13036-4

** die Prüfung erfolgt ggf. in Anlehnung an die entsprechende Norm*

Anwendungshinweise

Trockene Lagerung dicht verschlossen im Originalgebinde. Material härtet an der Luft mit der Zeit aus.

- Dauerhafte Sanierung von Schlaglöchern und Kleinflächen. Herstellung von Anrampungen.
- Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, Staub und Fetten sein.
- Für optimale Haftung wird die Vorbehandlung mit REAKTIV PRIMER empfohlen.
- REPHALT® mit ca. 2 M% Wasser homogen vermischen.
- anschließend auf der Schadstelle gleichmäßig leicht überhöht verteilen.[1]
- Mit Handstampfer, Rüttelplatte oder Walze gut verdichten.[2]
- Nach der Verdichtung kann die reparierte Stelle wieder befahren werden.

[1] je nach Größtkorn und Einbaustärke wird ein lagenweiser Einbau empfohlen (Richtwert: ca. 3-faches Größtkorn entspricht einer Lage)
[2] bei größeren Flächen wird eine Walze oder Rüttelplatten empfohlen – die Verdichtung ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit der Sanierung

Achtung: *Unsere technischen Datenblätter und Produkthinweise basieren auf Ergebnissen, die wir bei bisherigen Anwendungserfahrungen mit von uns angebotenen Produkten erzielt haben. Angaben verstehen sich als allgemeine Richtlinien. Die Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck sowie die örtlichen Bedingungen, die Erfüllung geforderter Norm-Kennwerte und die Achtung von Rechten jeglicher Art sind vom Kunden vorab gesondert zu prüfen.*