TECHNISCHES DATENBLATT

RBT für Rephalt

Produktbeschreibung

Reaktivbindemittel (wasserfrei) für die Herstellung von Rephalt.

Technische Kennwerte RBT

Eigenschaft	Ergebnis	Einheit	Prüfung gemäß*
Dyn. Viskosität (40 °C)	1000 – 1500	mPas	EN 13302
Wassergehalt	< 0,1	%	EN 12697-3
VOC-Gehalt	0	%	GC Inhouse-Methode
Flammpunkt	> 150	°C	EN ISO 13736
NAWARO-Gehalt	36	%	GC Inhouse-Methode

** die Prüfung erfolgt ggf. in Anlehnung an die entsprechende Norm*

Technische Kennwerte (ausgehärtet)

Eigenschaft	Ergebnis	Einheit	Prüfung gemäß*
Erweichungspunkt R&K	70 – 75	°C	EN 1427
Haftverhalten	≥ 90	%	EN 15626

** die Prüfung erfolgt ggf. in Anlehnung an die entsprechende Norm*

Anwendungshinweise

- Im Originalgebinde gut verschlossen und trocken aufbewahren.
- Vor Feuchtigkeit schützen (eindringende Feuchtigkeit schädigt das Material)
- Nicht in Gewässer und in die Kanalisation gelangen lassen.
- Bei Austritt mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Sägemehl).

Achtung: *Unsere technischen Datenblätter und Produkthinweise basieren auf Ergebnissen, die wir bei bisherigen Anwendungserfahrungen mit von uns angebotenen Produkten erzielt haben. Angaben verstehen sich als allgemeine Richtlinien. Die Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck sowie die örtlichen Bedingungen, die Erfüllung geforderter Norm-Kennwerte und die Achtung von Rechten jeglicher Art sind vom Kunden vorab gesondert zu prüfen.*