TECHNISCHES DATENBLATT

Dosenasphalt-Emulsion

Produktbeschreibung

Kationische Bitumenemulsion als Bindemittelkomponente zur Herstellung von Asphaltmischgut.

Technische Kennwerte

Eigenschaft	Ergebnis	Einheit	Prüfung gemäß
Beschaffenheit	braune Flüssigkeit	–	ÖN EN 1425
Geruch	Schwach bitumenartig	–	ÖN EN 1425
Bindemittelgehalt	45-48	M %	ÖN EN 1428
Siedepunkt	100	°C	–
Viskosität [25 °C]	10 – 100	mPas	ÖN EN 13302
pH – Wert	2 – 3	–	ÖN EN 12850
Stabilitätsgrad	Stabil	–	ÖN EN 13075-1 / ÖN EN 1429

Anwendungshinweise

Forstsicher lagern und alle 6 Wochen durch Schwenken des Gebindes homogenisieren, um das Ausbilden eines kompakten, schwer aufrührbaren Bodensatzes zu vermeiden.

Achtung: *Unsere technischen Datenblätter und Produkthinweise basieren auf Ergebnissen, die wir bei bisherigen Anwendungserfahrungen mit von uns angebotenen Produkten erzielt haben. Angaben verstehen sich als allgemeine Richtlinien. Die Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck sowie die örtlichen Bedingungen, die Erfüllung geforderter Norm-Kennwerte und die Achtung von Rechten jeglicher Art sind vom Kunden vorab gesondert zu prüfen.*